

CONSTRUCTION SYSTEM

1515

KONTAKT CT



2 AZ 1-BEN, AVAGY SPÓROLJ IDŐT ÉS PÉNZT

Megbízható korrózió elleni védelem és tapadóhíd egyben

A betonjavító habarcsok tapadását növeli, ezért alkalmas nagy igénybevételű helyeken, pl. ipari padlók.

Alkalmas egy lépésben a korrózió védelem és a megfelelő tapadás biztosítására. Azonnal felhordható a következő réteg (nedveset a nedvesre), nincs várakozási idő. Magas hatóanyagtartalma miatt, szinte minden felülethez jó tapad.



Kívül: padló + fal + mennyezet
Belül: padló + fal + mennyezet
Lábazatra
kézi

Alkalmazási terület

Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek javításához alkalmazott habarcs megfelelő tapadószilárdsága és biztosítja a betonacélok korrózióvédelmét.

non-EN szabvány típus

EN 1504-7:2006

Falfűtés



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott és vízlepergető. Az aljzat minimális tapadása 1,5 MPa, a beton minősége pedig C 20/25. A szabaddá vált és megtisztított acélbetétet vonjuk be Cemix védőbevonattal.

Alapfelület előkészítés

A felületre hordjuk fel a tapadóhidat vékony rétegben ecset vagy seprű alkalmazásával. A szabad acélbetéteket gondosan, minden oldalról fedjük be az anyaggal. A javítóhabarcsot a nedves tapadóhídra hordjuk fel (nedves a nedvesre) a szükséges rétegvastagságban. Ha a tapadóhíd kiszárad, akkor újabb réteggel kell ellátni.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítjük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (Min)	Liter (ajánlott)	Liter (Max)
20 kg	I	6,6 l	I
5 kg	I	1,65 l	I

Keverés



Keverési idő

10 min

Érlelési idő min.

5 min

Feldolgozási utasítások

A szennyezett, roncsolódott, málló, porló részeket el kell távolítani. A betonacélokat a szükséges mértékig fel kell tární és a felületét a korrodált részekről mechanikai úton meg kell tisztítani.

Anyagszükséglet



Anyagigény min.

1.7

Anyagigény mértékegység

kg/m²/mm

Bedolgozási idő



1 h

Kezelés az alkalmazás után

A tapadóhíd az alapfelület nedvszívásától és a levegő páratartalmától, illetve hőmérsékletétől függően szárad. A következő réteg anyagot csak a még nedves tapadóhídra hordjuk fel! A tapadóhidat utólag ne nedvesítsük, ha kiszáradt, új réteget kell felhordani.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

1615 CT Max

1645 CT-Mix

Durva javítóhabarcs betonszerkezeti hibákhoz

Finom javítóhabarcs betonszerkezeti hibákhoz

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Terhelhető	7 d
Sűrűség Kg/m³	1 700
Korrozív elemek kibocsátása	CT

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL/CZ/SK	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Net súly	5 kg	20 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák
Csomagoló anyag	PE	papír
Mennyiség raklapon	96	48
Raklap súly	480 kg	960 kg
Szavatossági idő	18 M	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	eredeti csomagolásban, száraz
zsák	PE	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

Ártalmatlanítási szabályok

A maradékot ne dobja a lefolyóba.
Az el nem fogyasztott maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni.
Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.

Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.