

INDOOR WALL SYSTEM

4470

PRIMO GLETT

ELLENÁLHATATLANUL SIMA

Diszperziós simító és hézagoló anyag

Diszperziós kötőanyag: ellenállóbb felületek kialakítására ideális. Vizes helyiségekben és felületfűtés esetén is alkalmazható.

Gyors munkavégzést tesz lehetővé: géppel felhordható, könnyen csiszolható.

Nagymértékben tixotróp: bemélyedések, repedések eldolgozására, hibák vagy sérülések (max. 5 mm mélységig) kijavítására alkalmas.

Fehér színű: festhető felületet ad.



Belül: fal + mennyezet
gépi, kézi

Alkalmazási terület

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatainak fehér színű befejező rétege. Alkalmazható mész, mész-cement, cement, illetve gipszes vakolatok, betonfelületek, szálerősítésű cement lemezek, gipszkartonok felületének végső simítására, illetve gipszkartonok hézagolására. A kiegyenlített felületek diszperziós falfestékekkel átfesthetők és egyéb dekorációs munkák fogadására is megfelelnek.

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
30 °C

Relatív páratartalom %
(max.)
80

Időjárás felhasználás során

A munka során a levegő és alapfelület hőmérséklete +5°C és +30°C legyen, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál nagyobb. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom negatívan befolyásolhatja a kikeményedést, az anyag kötéseideje meghosszabbodik. A glettet kötéseidő alatt fagy nem érheti!

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az alapfelületnek meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, stabilnak, laza részekről, portól, szennyeződéstől, olajtól, forma leválasztó szerek maradványaitól és kivirágzástól mentesnek kell lennie.

Festett falakra is felhordható, amennyiben a korábban felhordott festék nem oldódik vízben, és megfelelően tapad a felületre.

Az alapfelület hőmérséklete legyen +5°C és +30°C között.

Alapfelület előkészítés

A munkálatok előtt takarjuk le a védendő felületeket! A fogadó vakolatokról a sérült, meglazult részeket el kell távolítani. Felhordást megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességéről, stabilitásáról és a megfelelő tapadóerő biztosításáról gondoskodni kell. Az alapfelület megfelelő nedvszívásának érdekében használunk Cemix vakolatalapozót, gipszes vagy krétásodó alapfelületeken Cemix mélyalapozót. Sima felületeken felhordás előtt Cemix tapadóhíd alkalmazása szükséges.

Keverék előkészítés

A Primo Glett simítóanyagot az építkezés helyszínén felhordás előtt alaposan keverjük át. Géppel történő felhordás esetében végezzünk alkalmazási tesztet a glett felhordását megelőzően. Ha szükséges gépi felhordás esetén a konzisztencia beállítása érdekében max. 1% vízzel hígítható.

Anyagszükséglet: kb. 1,6–1,8 kg/m² 1 mm-es rétegvastagság esetén. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Feldolgozási utasítások

Az átkevert glettet géppel vagy rozsdamentes simítóval, kézzel hordjuk fel. Szükség szerint több rétegben is felhordható, de a rétegek között a száradási időt meg kell várni. A rétegvastagság függ az alapfelület minőségétől.
Száradási idő: 5 óra (normál körülmények között +20°C levegőhőmérsékleten és a 65%-os relatív páratartalom mellett)
Csiszolható: kb. 12 óra után.
Feldolgozás eszközei: rozsdamentes simító, kőműveskanál.

Ajánlott rétegvastagság

Maximális rétegvastagság | 5 mm

Anyagszükséglet

Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
1.6	1.8	kg/m ² /mm

Kezelés az alkalmazás után

A glettelt felületek alkalmasak bármely diszperziós falfestéssel való festésre vagy más dekorációs munkákra.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan távolítsa el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

2614

2615 PUTZGRUND

4820 PRIMOTOP

4822 M-TOP

4824 INTERTOP

8050 KONTAKT B PLUS

Vakolatalapozó

Jó fedőképességű diszperziós matt beltéri falfesték

Fehér matt beltéri projektfesték

Kiváló fedőképességű diszperziós matt beltéri falfesték

Kvarcscemcsés diszperziós tapadóhíd nem nedvszívó aljzatokhoz

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	műanyag-diszperzió
Páraáteresztő képesség	V1

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Net súly	25 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP
Mennyiség raklapon	24	72
Raklap súly	600 kg	360 kg
Szavatossági idő	12 M	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
vödör	PP	hűvös helyen, fagymentes, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

Ártalmatlanítási szabályok A megmaradt anyagot ne öntse a lefolyóba. A megmaradt anyagot hagyja megkeményedni. A megkötött vakolatot a helyi érvényes előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. (lásd az anyag biztonsági adatlapját!) Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható át újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.