

OUTDOOR SYSTEM

9006

M5 KLINGER G



KARAKTERES KLINGERFALAZATOK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Sötétszürke klinkerhabarcs

2in1: falazáshoz és fugázáshoz is alkalmazható.
Fagyálló: tartós falazatokhoz és burkolatokért.



Kívül: csak fal
Belül: csak fal
gépi, kézi

Alkalmazási terület

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok klinkertégla (tömörre égetett, kis nedvességfelvétellel rendelkező téglák), mészhomok téglá falazatainak falazó- és fugázóanyaga. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, fagyálló.

EN 998-2

M 5

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

A keverés és felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között lehetséges, az anyag, levegő és alapfelület ajánlott hőmérséklete +5°C és +25°C között legyen.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Alapfelület előkészítés

Az M5 Klinger G falazóhabarcs felhasználásánál a fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Keverék előkészítés

Az M5 Klinger G falazóhabarcsot az építkezés helyszínén csomómentesen keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), kézi keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. A keverési idő kb. 3 perc.

Anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/1 liter habarcs. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (Min)	Liter (ajánlott)	Liter (Max)
40 kg	I	6,0 l	I

Keverés



Keverési idő
3 min

Feldolgozási utasítások

Felhordása kézzel, hagyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával ajánlott. Az alapfelületnek, az anyagnak és a levegőnek +5°C és +25°C közötti hőmérsékletűnek kell lennie. A falazatok elkészítésénél mindig vegyük figyelembe a falazóelem gyártójának műszaki előírásait. Ha a falazóelem gyártó másként nem rendelkezik, akkor egyaránt töltsük ki a vízszintes és a függőleges fugákat.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	15 mm
Minimum rétegvastagság	8 mm

Bedolgozási idő



120 min

Kezelés az alkalmazás után

A habarcsot kötési idő alatt fagy nem érheti!

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan távolítsa el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

8630 PROCOL+

Prémium flexibilis fugázóanyag

8640 SILVERCOL

Prémium flexibilis fugázó svájci ezüst adalékkal

9220 COLORIN ROCK

Szélesfugázó kőfalazatokhoz

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Alapanyag	Cement kötőanyag, ásványi töltőanyag és tulajdonságjavító adalékok
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	2mm
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm ² -ben	5 N/mm ²
Vízzáróság nyomás alatt	Nem
Hővezetési tényező (λ) W/mK-ben	1.05
Száraz testsűrűség Kg/m ³	1 900

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR
Net súly	40 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	30
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás	igény szerint
Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzi.
Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.