

OUTDOOR SYSTEM

9335

MISCHNIX

BETONÓZÁS NEM LEHET ENNÉL EGYSZERŰBB.

Gyorskötő rögzítőbeton

Nem kell összekeverni. Tegye a száraz keveréket a gödörbe, nedvesítse át vízzel és kész.
5 perc alatt megköt, így nincs szükség az elem megtámasztására.



Alkalmazási terület

Kívül: csak padló
kézi

A kertben végzett betonmunkákhoz pl. pontalapozások.
Statikai követelmények nélküli szerkezetek rögzítéséhez. (pl. kerítésoszlopok, szárítóállványok,
lámpák, játszóeszközök stb.)

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és
huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Ássunk egy legalább 40x40x40 cm-es gödröt úgy, hogy minden oldalról 20 cm-rel nagyobb
kell lennie, mint a betonba ágyazandó tárgy.
Az felületnek stabilnak, laza anyagtól mentesnek és fagymentesnek kell lennie.

Alapfelület előkészítés

A gödör falát és alját kellően nedvesítsük meg vízzel (víz nem maradhat a gödörben).

Keverék előkészítés

Öntsük a száraz keveréket az előkészített térbe (gödörbe) körülbelül 10 cm-es rétegben, és öntsük fel vízzel. Körülbelül 2 perc elteltével adjunk hozzá még egy réteget, és ismételjük meg a folyamatot. A száraz keveréket vízzel összekeverve is feldolgozhatjuk. Ebben az esetben a következőképpen járunk el: Az anyagot úgy készítjük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. Lapáttal vagy kellő teljesítményű lassan forgó mixerrel enyhén keverjük össze. A vízzel való keveréstől a fektetésig eltelt idő nem haladhatja meg a 2 perc (az éghajlati viszonyoktól függően).
Használjunk ivóvizet vagy EN 1008-nak megfelelő vizet a keverék keveréséhez vagy öntéséhez.

Vízszükséglet



Kiszerelés	Liter (Min)	Liter (ajánlott)	Liter (Max)
25 kg	I	3 L	I

Feldolgozási utasítások

Öntsük a száraz keveréket az előkészített gödörbe körülbelül 10 cm-es rétegben, és öntsük le a meghatározott vízmennyiséggel. Körülbelül 2 perc elteltével ismételjük meg a folyamatot újabb réteggel.
Az anyag jobb tömörítése érdekében a zsák tartalma megfelelő edénybe vagy a felhasználási hely közvetlen közelében lévő keverőládába, talicskába önthető. Öntsük az ajánlott mennyiségű vizet az anyagra, és egy lapáttal vagy megfelelő teljesítményű (min. 1300 W) lassú fordulatszámú keverővel keverjük össze. Azonnal helyezzük a keveréket a rögzítési területre és tömörítsük meg. A vízzel való keveréstől a lerakásig eltelt idő nem haladhatja meg a 2 percet.
Mindkét felhordási módhoz javasoljuk az ajánlott mennyiségű vízzel elkevert és enyhe kúp kialakítására simított beton használatát az utolsó kb. 5 cm vastagságban. Ez a felületi kialakítás megkönnyíti a csapadék elvezetését a betonfelületről. A lehorgonyzott elemet a betonozás után maximum 5 percig elegendő rögzíteni vagy megtartani. A betonozott elemet a betonozás után 24 órával lehet teljes terhelésnek kitenni.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	100 mm
Minimum rétegvastagság	30 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény mértékegység
2	kg/m ² /mm

Bedolgozási idő



5 min

Járhatóság



1 h

Kezelés az alkalmazás után

A betont 2-3 napig nedvesen kell tartani.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Maximális szemcseméret	4mm
Terhelhető	1 d

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR
Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő	6 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás	igény szerint
A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad őket együttesen ártalmatlanítani. települési hulladékkal. A csomagolást a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.

Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.