



CESAL PREMIUM TE 31

MÉSZ-CEMENT ALAPU GÉPI VAKOLÓHABARCS
KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA
MŰSZAKI ADATLAP SZ. 01/2022

TULAJDONSÁGOK

- | Felhordható géppel vagy kézzel
- | Egy kézből végezhető a felhordás és simítás
- | Felhorható egy rétegben 2,5 - 3 cm vastagságig
- | Szuper finom felület
- | Hidrofób felület
- | Nagyon jó tartósság

25 KG- OS ZSÁKOS KISZERELÉS

ANYAGFOGYASZTÁS

9-12 kg/ m² minden cm vastagsághoz

FELHASZNÁLHATÓSÁG

A termék szavatossági ideje 12 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva, az előírt tárolási követelmények betartásával.

TERMÉKLEÍRÁS

A Cesal Premium TE 31 vakolóhabarcs egy ásványi kötőanyag alapú előkevert termék, amely cementet, kvarchomokot, töltőanyagot, meszet és a felhordási tulajdonságok beállítását szolgáló speciális adalékanyagokat tartalmazza. A termék használható kül- és beltéri beton, pórusbeton, habtéglá (BCA) felületek vakolására és simítására, valamint cement, cement-mész alapú száraz vakolatok javítóanyagaként. Felhordása történhet vakológéppel, vagykézzel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen tiszta, nem deformálható, száraz, rögzített, valamint portól, sóktól, kivirágzástól vagy egyéb tapadásmentes anyagtól mentes. A gyenge mechanikai ellenállású rétegeket előzetesen eltávolítjuk, és a falazat üregeit és hézagjait kitöltjük. A vízfelvételt a felület benedvesítésével állítjuk be. A megfelelő tapadás érdekében a Cesal Premium TE 31 termékből készített fröccsöt hordjuk fel.

Régi felületek és új nedvszívó felületek (pl. falazat BCA-ból) esetén javasolt a felület alapozása a következő termékek egyikével: CESAL UNI GRUND vagy ATLAS UNI-GRUNT.

Az éleket a vakolás megkezdése előtt élvédőkkel látjuk el, az ajtókat és az ablakokat védőfóliával és ragasztó szalaggal takarjuk.

Előkészítjük az üvegszövet hálót- melynek szélessége és hossza minimum 10 cm-rel nagyobb- a nem nedvszívó felületek, mint például a fából készült gerendák vagy beton gerendák megerősítésére.

FELHORDÁS

A. Gépi felhordás vakoló géppel:

Az adagolandó víz mennyiségét a víz igénynek megfelelően (23 - 26%) állítjuk be és a habarcsot a végső vastagságban hordjuk fel. A felhordott vakolatot vakoló léccel elhúzzuk, majd hagyjuk kissé megszáradni (kb. 3 óra). Amikor a vakolat kellően megszilárdult, enyhén meglocsoljuk kevés vízzel, és piros szivacsos simítóval átdörzsöljük. Körülbelül 30 perc elteltével elsimítható. A vakológép és a használt eszközök tisztítását vízzel végezzük, az anyag megkötése előtt.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

CSOMAGOLÁS: 25 kg-os zsákokban
1200 kg-os raklapokon.

TÁROLÁS: száraz, szellőztetett
helyiségekben, fa raklapon, távol az
összeférhetetlen anyagoktól (lásd a
Biztonsági adatlap 10. pontját),
italoktól és ételektől.

Védje a nedvességtől -
a terméknedvesség hatására
visszafordíthatatlanul
megkeményedik.

SZÁLLÍTÁS: zárt autókban.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Környezetvédelem: Az anyag hulladékot
és az üres csomagolóanyagot a helyi
előírásoknak megfelelően újra
hasznosítják. További információkért
lásd a Biztonsági Adatlap legújabb
verzióját.

Munkavédelem: Részletes információk a
vegyi anyagok biztonságos
használatáról, tárolásáról és
semlegesítéséről, valamint
óvintézkedések: a fizikai, toxikológiai és
környezeti adatokkal kapcsolatos
információk a termék biztonsági
adatlapjában találhatóak meg.

**Bővebb információért kérjük
tanulmányozza a Biztonsági adatlapot.**

TELJESÍTMÉNY- NYILATKOZAT

NR. 031.1/CPR/2022

Cesal SA Oradea
Kiadás 01, Felülvizsgálat 02 / 19.10.2022

B. Kézi felhordás:

Egy 25 kg-os CESAL PREMIUM TE 31 zsák tartalmát 5,75-6,50 liter tiszta vízbe öntjük.
A keverést erőteljesen, lehetőleg mechanikusan végezzük. Folytassa a műveletet,
amíg krémes, homogén, könnyen feldolgozható keveréket nem kap. 10 percig
pihentetjük, majd ismét erőteljesen keverjük össze. Klasszikus módon kerül
felhordásra a falra, ugyan azokat a feldolgozási fázisokat követve, mint a gépesített
felhordásnál.

A száradási idő 20°C-on minimum 7 nap a felhordott réteg minden centiméter
vastagságánál. A fazékidő körülbelül 3 óra.

**A LEVEGŐ ÉS AZ ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE A MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSE ALATT +5°C ÉS
+30°C KÖZÖTT KELL LEGYEN. KÖZVETLEN NAPFÉNYBEN KERÜLJE AZ ALKALMAZÁST. A MUNKA
ESZKÖZÖKET KÖZVETLEN A HASZNÁLAT UTÁN VÍZZEL KELL LEMOSNI.**

FONTOS INFORMÁCIÓ

Javasoljuk, hogy kerülje a por belégzését. Véletlen szembe kerülés esetén azonnal
öblítse le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: A Műszaki adatlap információi a termék felhasználására vonatkozó alapirányelveket
tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes
szabályozásnak megfelelően történjen, az egészségvédelmi és biztonsági előírásokkal összhangban. Ezen
műszaki adatlap közzétételekor az összes korábbi elveszíti érvényességét. A termék Műszaki
dokumentációja elérhető a www.cesal.ro honlapon

MŰSZAKI JELLEMZŐK

CE 22	SR EN 998-1: 2016 Általános célú vakolathabarc kül- és beltéri használatra
Lényeges jellemzők	Teljesítmény
Vízfelvétel kapillaritáson keresztül	W _c 1
Tűzveszélyesség	A1
Vízpára átbocsátási tényező	μ ≤ 20
Tapadószilárdság és szakadási mód	0,3 N/mm ² , FP-B
Hővezetési tényező	NPD
Tartósság	NPD
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

Az Első Típusvizsgálat az INCERC NB 1841, kijelölt vizsgálóintézetben készült. A legyártott
termék minőségét a Vizsgálati terv szerint ellenőrzik a CESAL SA gyártó cég saját
laboratóriumában.

Az EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerben gyártott
termék.