



MOBIHEL
2K edző 700

Volumenes keverés:
Pot life 1-2h /20°C



28-35 s

DIN53211 Ø4mm/20°C



MOBIHEL
2K higító 2100



MOBIHEL
Antiszilikonos tisztító



1,6-2,0 mm

3-5 bar

1X = 60 µm

3X = 180 µm



15-30 perc



Vastagság kb. 60 µm Vastagság kb.: 180 µ
20°C = 1,5 óra 20°C = 4-5 óra
60°C = 20 perc 60°C = 30 perc



15-20 perc



P360-P400



P600-P1200



További megmunkálás:



• **MOBIHEL PE finom gittel**
(szükség szerint).

• A **MOBIHEL** programhoz tartozó összes
fedőzománcfestékkel



A **2K** anyagok nedvességre érzékenyek,
ezért ügyelni kell arra, hogy az összes
edény és segédeszköz száraz legyen.
Nem szabad 80%-ot meghaladó relatív
páratartalom felett használni!