



Cesal Premium MB 38

MŰSZAKI ADATLAP SZ. 05/2023

JELLEMZŐK

- ❑ Falak építéséhez BCA tömbökből/habtéglákból és kerámia tömbökből
- ❑ Jó megmunkálhatóság
- ❑ Nagyon jó tapadás
- ❑ Lehetővé teszi a falazat készítését vékony habarcsréteggel
- ❑ Lehetővé teszi a habtéglák helyzetének kijavítását hosszú időn keresztül

25KG- os zsákos kiszerelés

FELHASZNÁLHATÓSÁG

A termék szavatossági ideje 12 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva, zárt csomagolásban az előírt tárolási követelmények betartásával..

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

NR. 038/CPR/2023

TERMÉK LEÍRÁS

Cesal Premium MB 38 ragasztóhabarcs BCA tömbök/habtégla és kerámia tömbök beépítésére – egy készre kevert, cementet, kvarchomokot, meszet, tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmazó, ásványi kötőanyagú falazóhabarcs.

Könnyű, porózus építőelemek beágyazására, mint épületek bel- és kültéri falainak autoklávózott pórusbeton tömbökből történő építése, amely jó hő szigetelést biztosít. A terméket jó megmunkálhatóság, finom szemcseszerkezet, nagyon jó tapadás jellemzi, lehetővé teszi a vékony rétegben történő felvitelt, csökkentett anyagfelhasználást és megnövelt termelékenységet.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

AZ IGÉNYTŐL FÜGGŐEN AZ ESETBEN, AMIKOR A FELHAZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET NAGYON MAGAS, A FALAZÓ ELEMeket MEG KELL NEDVESITENI.

Egy 25 kg-os zsák habarcs tartalmát 5,0-6,0 liter tiszta vízbe öntjük. A keverést erőteljesen, lehetőleg mechanikusan végezzük. Addig folytassuk a műveletet, amíg krémes, homogén keveréket nem kapunk (fogazott simítóval történő felhordáskor a kapott ragasztóréteg nem változtathatja meg jelentősen a formáját). 5-10 percig pihentetjük, majd ismét erőteljesen összekeverjük.

A habtégláknak sérülésmenteseknek, tisztáknak kell lenniük, nem lehet rajtuk por-, olaj-, zsír vagy olyan anyag, mely a tapadást negatívan befolyásolhatja. A vékony habarcsréteget fogazott glettelő segítségével terítjük szét, úgy függőleges, mint vízszintes irányba. A falazótömbök helyzete a falazatba való beágyazása után 10-15 percig korrigálható.

A felvitt habarcs nyitott ideje, amelynél maximális tapadás érhető el, normál körülmények között 15 perc. Ez az idő magasabb hőmérséklet és száraz, meleg levegő hatására csökken. Amennyiben tapadásmentes felületek jönnek létre, új habarcsréteg felvitele javasolt. A szerszámok letisztítása: vízzel a megkötés előtt.

Fontos:

Ne hordja fel nedves BCA-tömbökre, porral, olajjal, zsírral vagy más olyan elemekkel impregnáltakra, amelyek negatívan befolyásolhatják a tapadást.

ANYAGFOGYASZTÁS

A fal vastagsága	A ragasztó habarcsréteg vastagsága - 3 mm
12 cm	kb. 3 - 4 kg/m ²
18 cm	kb. 5 - 6 kg/m ²
24 cm	kb. 7 - 8 kg/m ²

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

CSOMAGOLÁS: 25 kg-os zsákokban
1200 kg-os raklapokon.

TÁROLÁS: száraz, szellőztetett helyiségekben, fa raklapon, távol az összeférhetetlen anyagoktól (lásd a Biztonsági adatlap 10. pontját), italoktól és ételektől.

Védje a nedvességtől -
a terméknedvesség hatására visszafordíthatatlanul megkeményedik.

SZÁLLÍTÁS: zárt autókban

FONTOS INFORMÁCIÓ

Javasoljuk, hogy kerülje a por belégzését. Véletlen szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Megjegyzés:A Műszaki adatlap információi a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes szabályozásnak megfelelően történjen, az egészségvédelmi és biztonsági előírásokkal összhangban. Ezen műszaki adatlap közzétételekor az összes korábbi elveszíti érvényességét. A termék Műszaki dokumentációja elérhető a www.cesal.ro honlapon

A habarcsot ne hordja fel fagyott, túl forró falazóelemekre vagy esős időben. Magas hőmérséklet esetén a BCA tömbök előnedvesítése szükséges. A falazatot védje a gyors száradástól.

A hőmérséklet nem eshet +5 °C alá a habarcs kötési ideje alatt.

A LEVEGŐ ÉS AZ ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE A MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSE ALATT +5°C ÉS +30°C KÖZÖTT KELL LEGYEN. KÖZVETLEN NAPFÉNYBEN KERÜLJE AZ ALKALMAZÁST. A MUNKA ESZKÖZÖKET KÖZVETLEN A HASZNÁLAT UTÁN VIZSEL KELL LEMOSNI.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Környezetvédelem: Az anyaghulladékot és az üres csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően újra hasznosítják. További információkért lásd a Biztonsági Adatlap legújabb verzióját.

Munkavédelem: Részletes információk a vegyi anyagok biztonságos használatáról, tárolásáról és semlegesítéséről, valamint óvintézkedések: a fizikai, toxikológiai és környezeti adatokkal kapcsolatos információk a termék biztonsági adatlapjában találhatóak meg.

Bővebb információért kérjük tanulmányozza a Biztonsági adatlapot.

MŰSZAKI ADATOK

Termék megnevezése: **Cesal Premium MB 38**

Felhasználás: Falazott falak, oszlopok és válaszfalak falazása
Alapanyag: cement, mész, ásványi adalék anyagok

Osztály: M5 -SR EN 998 – 2 / 2016 szabvány szerint
Szemcseméret: 0 – 1 mm

Tapadás az alapfelülethez: min. 0,3 N/mm²

Nyomószilárdság: min. 5 N/mm²

Vödör idő: kb. 2 óra

Korrigálhatósági idő: kb. 15 perc

Reakció a tűzre: A1 osztály

Levegő/alapfelület hőmérséklete a munkálatok során: min. +5°C max. +30°C

A termék minőségirányítási rendszerben készül, az EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsítva. A gyártott termék minőségét a tesztprogramok szerint ellenőrzik a gyártó CESAL SA laboratóriumában.